



Metro de Madrid, S.A.

Madrid, 23 de noviembre de 2020

Subsanaciones de la documentación acreditativa de los requisitos de solvencia técnica y profesional, correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto simplificado, de un SUMINISTRO DE BOBINAS DE CELULOSA EMPLEADAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DE METRO DE MADRID: TALLERES Y DEPÓSITOS (Licitación 6012000211)

Metro de Madrid, S.A., una vez examinada la documentación acreditativa presentada por el Licitador EURODEL-HARPAS, S.L., ha acordado, solicitar las siguientes subsanaciones:

REQUISITO	SUBSANACIÓN/ES REQUERIDA/S								
SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL	En el apartado “6. ANEXO II. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS” del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), se requiere lo siguiente:								
	020545 BOBINA CELULOSA 1 CAPA 950 M X 23 cm.								
	<table><tr><td></td><td>UNIDAD</td><td>MEDIDA</td><td>TOLERANCIA</td></tr><tr><td>CONTENIDO EN CENIZAS</td><td>< 5</td><td>%</td><td></td></tr></table>		UNIDAD	MEDIDA	TOLERANCIA	CONTENIDO EN CENIZAS	< 5	%	
		UNIDAD	MEDIDA	TOLERANCIA					
	CONTENIDO EN CENIZAS	< 5	%						
	020548 BOBINA SECAMANOS 332,5X0,23M.1H 22,5G/M2								
	<table><tr><td></td><td>UNIDAD</td><td>MEDIDA</td><td>TOLERANCIA</td></tr><tr><td>CONTENIDO EN CENIZAS</td><td>< 5</td><td>%</td><td></td></tr></table>		UNIDAD	MEDIDA	TOLERANCIA	CONTENIDO EN CENIZAS	< 5	%	
		UNIDAD	MEDIDA	TOLERANCIA					
	CONTENIDO EN CENIZAS	< 5	%						
	Sin embargo, una vez recibidas las muestras y analizadas por el Laboratorio de Inspección de Materiales, se han obtenido los siguientes resultados:								
020545 BOBINA CELULOSA 1 CAPA 950 M X 23 cm.									
<table><tr><td></td><td>MUESTRA</td><td>Requerido en PPT</td></tr><tr><td>CONTENIDO EN CENIZAS</td><td>8,93 %</td><td>< 5 %</td></tr></table>		MUESTRA	Requerido en PPT	CONTENIDO EN CENIZAS	8,93 %	< 5 %			
	MUESTRA	Requerido en PPT							
CONTENIDO EN CENIZAS	8,93 %	< 5 %							
020548 BOBINA SECAMANOS 332,5X0,23m.1H 22,5G/M2									
<table><tr><td></td><td>MUESTRA</td><td>Requerido en PPT</td></tr><tr><td>CONTENIDO EN CENIZAS</td><td>9,01 %</td><td>< 5 %</td></tr></table>		MUESTRA	Requerido en PPT	CONTENIDO EN CENIZAS	9,01 %	< 5 %			
	MUESTRA	Requerido en PPT							
CONTENIDO EN CENIZAS	9,01 %	< 5 %							
Se comprueba que en ambos casos el contenido de cenizas de las muestras presentadas es superior al máximo exigido en el PPT.									
A efectos de dar cumplimiento al presente requerimiento de subsanación, deberán entregar en el Laboratorio de Recepción e Inspección de Materiales de Metro de Madrid (sito en el depósito de Canillejas (C/ Néctar, 44 CP 28022) con horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:00) las muestras “020545 BOBINA CELULOSA 1 CAPA 950 M X 23 cm” y “0548 BOBINA SECAMANOS 332,5X0,23m.1H 22,5g/m2” con el contenido en cenizas <5%, de conformidad con los requerimientos del apartado 6 del Pliego de Prescripciones Técnicas.									