

Código de producto: FEL-BA-01	Producto o Equipo: Felpudo barro de 60*90cm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación entrada de edificios para retención y eliminación de agua y suciedad</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para tráfico alto: 1500-5000 personas/día - Temperatura de servicio -23°C a +50°C - Alfombrilla in soporte, fabricada en bucles de vinilo con trama abierta, resistente al aplastamiento - Resistente a aceites vegetales. - Resistente a radiación UV - Espesor medio 16mm. - Peso medio: 4.8kg/m2 - Propiedades microbiológicas: inhibe la proliferación de hongos. - Inflamabilidad euroclass EN-1350-1: Cfl-s1 - Resistencia eléctrica ASTM C 149: 12kV - Resistividad por volumen ASTM C 257: 7,2 x 1010 Ohms/cm - Estabilidad dimensional +/- 4 % - Antideslizamiento DIN 51130: R11 - Resistencia química excelente (sin impacto) en test de 7 días de inmersión total a 22°C: agua, agua salada al 10%, agua clorada, fosfato trisódico, solución litográfica (3M-K-11), solución de detergente al 5%, glicerina, ácido sulfúrico al 24%, ácido clorhídrico al 10%, hidróxido sódico, persulfato amónico, sulfato de níquel, cloruro férrico, aceite de motor y líquido de transmisión - Resistencia química buena (menos de 1% de pérdida de peso) en test de 7 días de inmersión total a 22°C: solución de ácido de cromo, aceite de cocina, alcohol etílico, hexano, alcoholes minerales, gasolina, gasoil y ácido acético al 25% - Resistencia química pobre (el producto pierde todas sus propiedades de uso) en test de 7 días de inmersión total a 22°C: cloruro de metileno. - Color a definir por la propiedad. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Felpudo barro de 60*90cm	
Unidades de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales	

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



Firma y sello del fabricante: