

PROCESO DE PEGADO JUNTA ADHESIVA DE POLIURETANO "BETASEAL HV3"

- 1.- Chapa pintada con vidrio :
- 1.1.- Sobre el vidrio
- a/ Limpieza y activacion con papel celulosa mojado con "BETAWIPE" Ref. VP04604 (tapon amarillo) y secar despues con papel celulosa limpio

b/ Imprimacion con "BETAPRIME 5001" (tapon verde). Secar durante 5/10 minutos.
- 1.2.- Sobre la chapa imprimada
- a/ Limpieza y activacion con papel celulosa mojado con disolvente (heptano) y secar despues.

b/ Imprimacion con "BETAPRIME 5402" (tapon rojo). Secar durante 5/10 minutos. Esta imprimacion no es necesaria si previamente la zona a pegar fue pintada con las imprimaciones del proceso de pintura autorizadas por GURIT-ESSEX
- 1.3.- Aplicar finalmente el adhesivo "BETASEAL HV3"

2.- Chapa galvanizada con aluminio.

- 2.1.- En los dos materiales
- a/ Limpieza con papel celulosa mojado con disolvente (heptano) y secar despues

b/ Imprimacion con "EPOXI" BASF, ref. 12GEF
- 2.2.- Aplicar finalmente el adhesivo "BETASEAL HV3"

CONCLUSION FINAL.-Una vez polimerizado se obtiene una resistencia a traccion-cizalladura (DIN 53283) de 5±1 N/mm2 (altura junta de 2 mm.) tambien: ~70 Kgs/cm2 (altura junta de 5 mm.)

PLANO DIBUJADO EN CAD

QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDA SU
MODIFICACION A MANO

Este documento es propiedad de CAF, S.A. y no puede ser reproducido, copiado, distribuido, ni utilizado en forma alguna sin la expresa autorizacion escrita de CAF, S.A.

00	Proceso de pegado							
MARCA	DESCRIPCION	CANT.	N° SUMINISTRADOR O NORMA FABRICANTE		N° METRO		PESO UNITARIO	COD. ALM.
			N° DIBUJO O CALIDAD MATERIAL				NOTAS Y OBSERVACIONES	
MODIFICACIONES								
A 14.04.97-Mod.proceso								
			FECHA	NOMBRES	PLANO N° 62793			
		COMPR.						
		VERIFIC.						
		HOMOL.						
		TOL. GEN. ESCALA			SUSTITUYE A:			EDICION
			DESIGNACION:					HOJA N° 1
			PROCESO DE PEGADO "BETASEAL HV3"					N° DE HOJAS 1
APLICACIONES								
METRO MADRID S/2000								
63U 2000			FECHA	NOMBRES	ENTIDAD: CAF-ZARAGOZA			A
			DIBUJ.	13-12-96				
			VERIFIC.	13-12-96				
C.58.40.001/002/003			SUSTITUYE A :					EDICION

REFERENCIA:
C.58.40.030